

시험 성적서

시료명(생산국) : 발포 폴리스티렌 (PS) 단열재 압출법 특호 105T(대한민국)

접 수 번 호 : KCM018-08266

접 수 일 자 : 2018년 12월 20일

시료 채취 장소 : 금호석유화학(주)화성단열제공장

시료 채취 일 : 2018년 12월 20일

의뢰인 : 경기도 화성시 정남면 발안로 1093

성과 이용 목적 : 품질관리용

금호석유화학(주)화성단열제공장

생 산 자 : 금호석유화학(주)화성단열제공장

결 과

연번	시험검사종목	시험검사방법	시험검사결과	책임기술자			시험검사자	
				자격종목및번호	성명	서명	성명	서명
1	두께 (mm)	KS M 3808:2011	105.2	건설재료시험기사 07201051724L	차성운		박한별	
2	초기열전도율 (W/(m·K)) [평균온도 23 ℃ ± 2 ℃]*	KS L 9016:2010	0.025					
3	압축강도 (N/cm ²)	KS M 3808:2011	43					
4	굴곡파괴하중 (N)	KS M 3808:2011	60					
5	연소시간 (s)	KS M 3808:2011	14					
6	연소길이 (mm)	KS M 3808:2011	29					

[일반분야]

한국건설자재시험연구원

2019년 01월 23일

원 장 임 동



발급문서진위확인

TEL : 031) 419-3002 / FAX : 484-9977

주소 : 경기도 안산시 상록구 사사안골3길 9(사사동)

유의사항

1. 위 시험 · 검사 결과는 당초 의뢰 시 제출된 시료에 대한 결과이므로 다른 목적으로의 이용을 금합니다.
2. 책임기술자 및 시험검사자의 성명과 서명이 없는 경우에는 결과에 대한 보증을 할 수 없습니다.